



# maderas de Autor

## COLECCIÓN

PROJECT CLICK

## COMPOSICIÓN

Parquet multicapa compuesto por tres capas balanceadas tipo sandwich de roble blanco europeo

## PROPIEDADES MADERA DE ROBLE EUROPEO

Madera frondosa de roble común semi-pesado. Media Brinell 37 Mpa-EN 1534. Fibre recta con veteado llamativo, grano grueso.

Característica albura: tonalidad amarillo clara.

Característica duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados. Estabilidad dimensional de concentración volumérico 0,40% madera estable. Relación entre contracciones 1,85% tendencia a atajar media.

## DISEÑOS

1 Lama / 3 Lamas / Espiga

## CÓDIGO / MODELO / MEDIDA / TEXTURA / ACABADO / CLASIFICACIÓN

MDA14251 / Roble 3L Relax / 14(2,5)x207x2200mm / Canto recto / Barniz mate / Vida  
MDA14525 / Roble Country / 14(2,5)x180x1800mm / Cepillado / Barniz mate 4V / Country  
MDA14253 / Roble Pure / 14(2,5)x180x1800mm / Cepillado / Barniz mate 4V / Elegance  
MDA14254 / Roble Isla / 14(2,5)x180x1800mm / Cepillado / Barniz mate blanco MB 2V / Modern

## ESTRUCTURA

Capa de uso: 2,5mm

Especie: Roble blanco europeo

Tablero núcleo: Pino silvestre

Contrabalance: Pino silvestre

Machiambrado: Barlock 5Gc system, transvere lock insert - HDF / OPTILOCK (formato espiga)

## GARANTÍA

Doméstico: 20 años (Formato 1 y 3 Lamas) / Doméstico: 30 años (Formato espiga)

## NOMBRE DEL SURTIDO GLOBAL

Madera con posibilidad de nudos grandes y pequeños con resina total o parcialmente llena, posible presencia de grietas y albura, así como variación de tonos propias del roble blanco europeo.

## CLASIFICACIÓN EN13489: VIDA / COUNTRY / MODERN-ELEGANCE-FAMILY

Albura sana: Permitida / Muy limitada (sin albura) / Aceptable, limitada 20% ancho

Nudos: Hasta 50mm rellenos parcial o total / Hasta 85 mm (p-t) / Hasta 40 mm (p-t)

Nudo perdiz: Permitido / Permitido / Permitido

Grietas: Permitido rellenos de 1mm A-30mm L / Permitidas / Permitido de 5mmA-200mm L

Back pockets: Permitido / Aceptado / Permitido

Estructura veteado: Ilimitado / Ilimitado / Ilimitado

Madera de corazón sano: Permitido / Permitido / Permitido

Variación de color: Variación viva de la madera / Permitido / Permitido

Marcas de embalaje: No permitido / No permitido / No permitido

Espejuelo: Permitido / Permitido / Permitido

## INSTALACIÓN

Según guía de instalación Maderas de Autor y de acuerdo con normativa vigente. Calefacción radiante adecuado. Consulte las instrucciones especiales protocolo Project Click.

## PRESENTACIÓN

Embalaje: Cartón - Protección lateral pallet

207x2200mm - 7 lamas/caja 3,18 m2/caja 127,2 m2/palet 27kg/caja

180x1800mm - 7 lamas/caja 2,26 m2/caja 90,4m2/ palet 22kg/caja

110x660mm - 7 lamas/caja 0,5 m2/caja 28m2/palet 4kg/caja

#### DENSIDAD MEDIA

Mínima 500kg/ m<sup>3</sup>

#### GRADO DE HUMEDAD

7% (+-2% Toler). Posteriormente variará en instalación según RH% y C° temperatura ambiente

#### REACCIÓN AL FUEGO

EN14342 DFL S1

#### ADHESIVO

0,05 ppm => Clase E1 (inocuo)

#### CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

EN14342 - 0,14 W/m K

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

Las diferencias cromáticas son una característica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible. El acabado ahumado de la colección potencia la variedad cromática del roble como característica natural.

#### LIMPIEZA ADICIONAL

Según nuestra guía para Maderas de Autor - Woca Denmark para suelos barnizados mate.

\*Según la norma EN 13489, el 3% de la nota diferente a la indicada es aceptable. Los límites de las entidades características del producto se refieren a la capa superior del elemento. Los rellenos de los nudos, especialmente en el caso de las superficies cepilladas, se pueden caracterizar por huecos con un efecto deliberado de este tipo de superficie decorativa.

Medición de las características de la madera según la norma EN 1310.

Las fotografías y muestras individuales de surtido pueden no representar a la selección global.

