bambout

Datos **técnicos**

Test	Normas / Resultado
Medidas (mm)	1850 x 137 x 18
Tolerancias (mm)	De 0.2 a 0.5
Densidad (g/cm3)	1.15
Contenido de humedad (%)	10-14
Dureza (N/mm2)	DIN 51097 / 106.8
Acabado	**Liso sin ranuras**
Color	**Marrón oscuro**
Resistencia al fuego	DIN EN 13501-1:2010 / Bfl-s1
Resistencia a la flexión estática (N/mm2)	DIN EN 408 / 74.4
Módulo de elasticidad (N/mm2)	DIN EN 408 / 19100
Nivel de resistencia a las termitas	EN 117 / DC M
Durabilidad biológica	EN 350:2016 / Clase 1
Emisión de formaldehido	GB/T17657-2013 / E1(0.1mg/m2h)
Hinchamiento al grosor (%)	DIN EN 15534-1 / 5.1
Hinchamiento al lado largo (%)	DIN EN 15534-1 / 0.6
Deformación por torsión y curvatura	≤6mm and quantity is less than 10%
Garantía	**25 años**

Almacenamiento

- El almacén tiene que estar bien ventilado, con una humedad relativa entre 45 y 75% y temperatura entre 10º y 40ºC
- No almacenar el material en sitios donde hay plagas de insectos u almacenes no aptos.
- Dejar la mercancía en su paquete durante el almacenamiento y proteger el paquete de agentes externos
- Almacenar el producto horizontalmente en un pallet y mantener el pallet sobre de un soporte llano. La altura máxima de almacenamiento de las cajas no debe ecceder los 4.5m